

MORTIER RAPIDE

- Prise rapide
- Tous travaux de petites réparations

DONNEES TECHNIQUES

- Consommation : 2 kg/m² par mm d'épaisseur
- Taux de gâchage : 18%
- Temps d'application : 3 minutes
- Temps de prise : 4 minutes
- Temps de séchage définitif : 28 jours
- Température d'utilisation : Entre +5°C et + 30°C.

DESCRIPTION

Mortier pour tous types de petites réparations et scellements : volets, gonds et crochets

DOMAINE D'APPLICATION

Sur tous types supports de maçonnerie : brique, parpaing, pierre, ciment et béton.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Les supports devront être sains, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de plâtre, de laitance...
- Les supports devront être humides mais non ruisselants, ni gelés.
- En cas de remonté d'humidité capillaire, traiter avec un produit adapté.

PREPARATION ET APPLICATION DU PRODUIT

- Dans une auge propre, verser l'eau claire.
- Ajouter la poudre dans 0,9 litres d'eau pour le sac de 5KG. La gâchée ne pourra plus être modifiée
- Mélanger 3 minutes pour obtenir une pâte homogène, de consistance souple et sans grumeaux, et appliquer
- Appliquer le produit à la truelle en serrant fortement.
- En scellement : ne pas appliquer sur un support ruisselant ou gelé. Dépoussiérer le trou de scellement et mouiller abondamment.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

Sac de 5Kg.

Conservation 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité.