

MORTIER COLLE NORMAL C1

- Spécial petits formats
- Carreaux jusqu'à 2 200 cm²
- Sols et murs intérieurs

PICTO A+

DONNEES TECHNIQUES

- Taux de gâchage : 6 à 6.5L par sac de 25kg

DESCRIPTION

Mortier-colle à adhérence normale C1 destiné à la pose de revêtements céramiques grès étiré, grès émaillé, terre cuite, faïence... de petits à moyens formats sur supports neufs.

DOMAINES D'APPLICATION

Sol et mur intérieur

CARACTERISTIQUES

- Présentation : poudre grise
- Composition : liant hydraulique, charges minérales et adjuvants

PERFORMANCES (1)

Conforme à la norme NF EN-12004

- Temps ouvert : 20 min environ
- Temps d'ajustabilité : 20 min environ
- Temps de vie en auge : 1h30
- Délai avant jointoiement/circulation : 24h environ
- Adhérence initiale à 28 jours (MPa) : $\geq 0,5$
- Adhérence après action de l'eau (MPa) : $\geq 0,5$
- Adhérence après cycles gel/dégel (MPa) : $\geq 0,5$
- Adhérence après action de la chaleur (MPa) : $\geq 0,5$

(1) Valeurs déterminées en laboratoire à 23°C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur. Les temps indiqués peuvent varier en fonction de la porosité du support et des conditions ambiantes (température / humidité relative).

SUPPORTS ADMIS ET REVETEMENTS ASSOCIES

		Carreau de terre cuite	Grès émaillé	Grès étiré	Faïence	Pierre naturelle
SOL INTERIEUR	Support ciment					
	Ragréage P3	10 x 10 cm	45 x 45 cm	45 x 45 cm		
	Dallage sur terre-plein					
MUR INTERIEUR	Support ciment					
	Béton cellulaire	15 x 15 cm		33 x 33	45 x 45 cm	33 x 33 cm
	Plaque de plâtre cartonnée et hydrofugée					

MISE EN ŒUVRE

Se reporter aux normes DTU, CPT et Guides de rénovation du CSTB en vigueur

CONDITIONS DE TRAVAIL

Température ambiante : +5°C à +30°C

Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent.

PREPARATION DES SUPPORTS



- Les supports devront être sains, propres, dépolissés, exempts de toutes traces d'huile, de plâtre, de laitance...
- Humidifier légèrement le support.
- Si nécessaire, rectifier la planéité avec un enduit de sol adapté.

MISE EN ŒUVRE

- Étaler le mortier-colle sur le support à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m², puis à l'aide d'une taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- Presser le revêtement par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer le parfait transfert.

CONSOMMATIONS ET PEIGNE

Format du carreau	S ≤ 15 x 15 cm	S ≤ 45 x 45 cm
Sol intérieur	3 kg/m ² (U9)	5 kg/m ² (U9)
Mur intérieur	3 kg/m ² (U6)	4 kg/m ² (U9)

	SIMPLE ENCOLLAGE
	DOUBLE ENCOLLAGE

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

Sac de 25kg.

Conservation 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité.