

SIAGLOSS

Peinture Satinée en Dispersion aqueuse

| | |
|-------------------------|---|
| CARACTERISATION | NFT 36-005 Famille 1 - 7b2 |
| DESCRIPTION | Peinture satinée garnissante en dispersion aqueuse |
| CARACTERISTIQUES | Recommandée pour les travaux d'intérieur et d'extérieur. |
| RECOMMANDATIONS | Application sur ciment, enduit ou anciennes peintures |
| PROPRIETES | Parfaitement lavable et lessivable Parfaitement lavable après 4 à 5 jours de séchage Bon pouvoir garnissant Excellente tenue aux intempéries et aux ultra-violet |

DONNEES TECHNIQUES

Aspect Satiné soyeux

| | | | |
|----------|------------------------------|------------|---------------|
| Couvrant | Epaisseur recommandée | | |
| | | Sec | Humide |
| | 1 couche | 45 µm | 100 µm |
| | 2 couches | 90 µm | 200 µm |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Rendement par couche | | | |
| 20 Kg | 10 L | 2.5 L | 0.5 L |
| ± 130 m ² | ± 90 m ² | ± 20 m ² | ± 5 m ² |

Le pouvoir couvrant dépend de la méthode d'application, des conditions d'application, de l'aspect et de la rugosité du support à peindre.

Diluant Eau

Application Rouleau, brosse, pistolet

| | | |
|------------------|--|------------|
| Temps de séchage | Film sec : 30 µm / température : 30°C | |
| | Hors poussière | 30 minutes |
| | Recouvrable | 1 heure 30 |

Les temps de séchage et de recouvrement dépendent de l'épaisseur du film appliqué, de la température, de l'humidité relative et de la ventilation.

| | |
|-----------------|---|
| Extrait sec | 61 ± 2 % (en poids) 45 ± 2 % (en volume) |
| Densité | 1,36 ± 0,05 |
| Conditionnement | Bidons : 20Kg, 10L, 2.5L et 0.5L |
| Conservation | 2 ans en emballage d'origine |

APPLICATION

| | |
|----------------------|--|
| Préparation | Les fonds doivent être sains, secs et propres à l'application. Elimination si nécessaire par meulage, piquage, grattage, brossage à la brosse métallique. Lessivage / matage des anciennes peintures adhérente |
| Primaire | ACRYLEX, SIATEC FIXATEUR en 1 couche |
| Finition | SIAGLOSS en 2 couches |
| Nettoyage des outils | Eau |
| COV | Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/L (2010) Ce produit contient au maximum 30g/L de COV. |



SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les bidons sont fournis avec des indications de sécurité qui doivent être observées. Des informations plus détaillées sont disponibles sur les fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

- ❖ Se laver les mains après manipulation
- ❖ Se protéger les yeux des éclaboussures
- ❖ Ne pas manipuler à côté d'une flamme nue
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants et des animaux domestiques
- ❖ Ne pas jeter les résidus à l'égout
- ❖ Bien aérer les locaux lors de l'utilisation

Les indications portées sur cette fiche technique rassemblent les résultats d'un travail de mise au point, et de longues années de pratique. Elles ont pour but d'informer et d'assister l'utilisateur. Toutefois, en raison de la diversité des possibilités d'emploi et des contraintes liées aux conditions d'application, ou aux caractéristiques des supports, ces informations ne peuvent être considérées comme un argument juridique. Elles remplacent et annulent toutes celles portées sur les éditions précédentes. Les supports neufs doivent être conformes aux DTU 59.1-59.2-59.3, et aux autres DTU en vigueur