



Fiche Technique

N°122115

Mise à Jour 03/2025



MASTER SATIN

PEINTURE SATINEE DE DECORATION A BASE DE RESINE ACRYLIQUE EN EMULSION

DESTINATION

Peinture de décoration intérieur / extérieur des murs et boiseries neufs ou de rénovation pour pièces sèches et humides.

Recommandée pour portes, murs et plafonds de salles de bains, WC, cuisines.

PROPRIETES

Très grande facilité d'application, rapidité de séchage et de recouvrement.

Microporeuse.

Bonne résistance au lustrage.

Bonne durabilité du film de peinture.

Permet de peindre sans marques de reprises.

Bonne blancheur.

Très bonne perméabilité à la vapeur d'eau.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot : liquide onctueux

Aspect du film : satin semi-tendu

Masse volumique : 1.29 +/- 0,05 kg/l

Extrait sec : en poids : 57+/- 2% en volume : 41+/- 2%

COV (directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV

Point éclair : Non concerné

Brillant Spéculaire à 60° : 15 +/- 5 %

Rendement : 9 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application

Séchage (20°C - 65%HR) : HP 15 min / Sec 20 min

Recouvrable : 4 h

Teintes : blanc et teintes pastel du nuancier Azurel

Stockage : 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

MASTER SATIN

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec Antimousse.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

Conditions d'application	: DTU 59-1
Matériel d'application	: Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless
Nettoyage du matériel	: Eau
Diluant	: Eau
Dilution	: Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (5 à 10%)

Processus d'application:

SUPPORT	IMPRESSION	FINITION
Enduit de liant hydraulique, béton, plaques de plâtre, anciennes peintures adhérentes, bois secs	1 couche de Primer Universel ou 1 couche de Mastersatin diluée avec 5 à 10 % d'eau	1 à 2 couches de Mastersatin en fonction du support et de la finition désirée
Plâtre, bois exotique	1 couche de Primer Universel	

CONDITIONNEMENT

17 KG

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité