



Fiche Technique

N°122120

Mise à Jour 03/2025



MASTER VELOURS

PEINTURE MATE VELOUTÉE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE À BASE DE RESINE POLYMERE ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE

DESTINATION

Peinture mate veloutée, pour intérieur et extérieur, de qualité supérieure destinée aux murs et boiseries neufs ou à la décoration complète des murs et plafonds des pièces sèches : bureaux, entrées, séjours, chambres. Adaptée aux façades, aux loggias, aux locaux commerciaux ou d'habitation.

PROPRIETES

Très bonne résistance et durabilité du film de peinture.
Très bonne adhérence.
Grande facilité d'application, rapidité de séchage et de recouvrement.
Très bonne blancheur.
Absence de marques de reprises, adaptée aux grandes surfaces.
Très bon pouvoir opacifiant.
Bon pouvoir garnissant.
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot : peinture onctueuse

Aspect du film : mat velouté

Masse volumique : 1.47 +/- 0,05 kg/l

Extrait sec : en poids : 73+/- 2% en volume : 53+/- 2%

COV (directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV

Point éclair : Non concerné

Brillant Spéculaire à 60° : < 10 %

Rendement : 7 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application

Séchage (20°C - 65%HR) : HP 15 min / Sec 20 min

Recouvrable : 4 h

Teintes : blanc et teintes pastel du nuancier Azurel

Stockage : 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

MASTER VELOURS

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Les supports non peints seront préalablement imprimés.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

Conditions d'application	: DTU 59.1
Matériel d'application	: Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless
Nettoyage du matériel	: Eau
Diluant	: Eau
Dilution	: Brosse (5 à 10 %), Rouleau poil 10/12 mm (5 à 10 %), Airless (10 à 15 %)

Processus d'application:

SUPPORT	IMPRESSION	FINITION
Plâtre, boiseries	1 couche de Primer Universel	1 à 2 couches de Mastervelours en fonction du support et de la finition désirée
Béton, enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures adhérentes	1 couche de Masterfix ou 1 couche de Mastervelours diluée à max 10 %	

CONDITIONNEMENT

19 KG

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité