


ROLL-BOIS

Peinture de décoration pour bois satinée à base de copolymère acrylique en émulsion



DESTINATION

Décoration intérieur / extérieur des bois neufs ou rénovation pour pièces sèches.
Recommandé pour menuiseries, volets, meubles, lambris, panneaux bois.

PROPRIETES

Excellente résistance à la saponification
Très grande facilité d'application
Contient du fongicide , très bonne tenue aux moisissures
Résistance au lustrage
Très bon pouvoir couvrant
Très bonne blancheur
Excellente perméabilité à la vapeur d'eau

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: satin semi-tendu
Masse volumique	: 1,25+/- 0,05 kg/l
Extrait sec	: en poids : 57+/- 2% en volume : 41+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 130 g/l de COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 60°	: 15 +/- 5 %
Rendement	: 7 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65% HR)	: HP 30 min / Sec 1 h
Recouvrable	: 6 h
Teintes	: blanc et teintes pastel suivant le nuancier Azurel.
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

ROLL-BOIS

Peinture de décoration pour bois satinée à base de copolymère acrylique en émulsion

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec Antimousse.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

- Conditions d'application** : DTU 59.1
- Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
- Nettoyage du matériel** : Eau
- Diluant** : Eau
- Dilution** : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (5 à 10%)

Processus d'application:

<u>Support</u>	<u>Impression</u>	<u>Finition</u>
Bois sec, enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre, anciennes peintures adhérentes	Primer Universel ou Roll-Bois dilué à 5 % maximum	1 à 2 couches de Roll-Bois suivant les supports et la finition désirée
Bois exotique, plâtre	Primer Universel	

CONDITIONNEMENT

2,5 L - 10 L

HYGIÈNE ET SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité