

Emulsion bitumineuse

PCI Pecimor[®] F

pour la protection des fondations



Domaines d'application

- Pour la protection des bétons et mortiers enterrés.
- Utilisation en surfaces horizontales ou verticales.



Caractéristiques

Le PCI Pecimor F est un vernis d'imprégnation bitumineux sans solvant :

- Facile d'application.
- Applicable sur béton ou mortier frais.
- À séchage rapide.
- Résistant à l'alcool et à la plupart des acides et bases dilués.
- Résistant aux eaux agressives.

Données techniques

Matériau

Description	Emulsion bitumineuse sans solvant
Couleur	Brun noir
Consistance	Fluide
Densité	Env. 1,00 ± 0,05
Température de service	- 20 °C à + 80 °C
Stockage	Au sec dans l'emballage d'origine fermé et non endommagé et à l'abri du gel.
Durée de conservation	12 mois
Conditionnement	Seau de 33 litres

Application

Type d'application	Manuelle ou par pulvérisation airless
Consommation	Sur béton ou mortier, env. 0,5 l/m ² pour une application en deux couches.
Température d'application	+ 5 °C à + 30 °C
Temps de séchage	
Hors poussière	- Env. 1 heure
Séchage complet	- Env. 24 heures
Nettoyage des outils	A l'eau lorsque le produit est encore frais. Une fois durci, le matériau ne peut être éliminé que mécaniquement.

Information complémentaire : Les temps de durcissement sont mesurés en conditions de laboratoire selon les normes en vigueur. Des températures supérieures réduisent ces temps, des températures inférieures les allongent. Les données techniques indiquées sont des résultats statistiques ou des essais ponctuels. Les tolérances sont celles mentionnées dans la norme d'essai.

Mise en œuvre

1 Préparation du support

Le support doit être exempt de poussière et graisse. Le PCI Pecimor F est compatible avec tout type de support à base de liant hydraulique. Il peut être également appliqué sur tout type de bois sec.

2 Préparation du mélange

Le PCI Pecimor F est livré prêt-à-l'emploi et peut être appliqué au

rouleau, à la brosse ou par pulvérisation airless après ré-homogénéisation à l'aide d'un mélangeur électrique.

3 Application

Appliquer la première couche de manière régulière sur toute la surface du support.

Après un temps de séchage d'environ 1 heure, appliquer la deuxième couche de manière régulière sur toute la surface.

Le PCI Pecimor F doit être protégé de la pluie avant formation du film sec.

Test de séchage

Exercer une pression/rotation du pouce sur le produit. Le PCI Pecimor F ne doit ni se détacher du support, ni se déchirer ou fissurer.

Précautions d'emploi

- Appliqué en soubassement, le PCI Pecimor F ne remplace en aucun cas un cuvelage, si celui-ci est nécessaire (exemple : nappe phréatique).
- Ne résiste pas aux hydrocarbures, huiles et solvants.
- En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment à l'eau pendant 1/4 d'heure et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon.

Hygiène et sécurité

Les mesures usuelles de manipulation des produits chimiques doivent être prises pour la manipulation de ce

produit. Par exemple, ne pas manger, ni fumer ou boire pendant l'application, et se laver les mains à chaque pause

ou arrêt de travail. Porter des vêtements et des équipements de protection appropriés.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Réglementation

L'emballage et les résidus de produits doivent être éliminés selon les prescriptions nationales et locales.

Les résidus sont à éliminer comme le produit.



Master Builders Solutions France S.A.S.

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes
Lisses - 91090 Lisses Cedex
Tél. : 01 69 47 50 00, Fax : 01 60 86 06 32
Site Internet : <http://www.pci-france.fr>
Contact : pci-france@pci-group.eu

Fiche technique Nr. 309, Toute nouvelle édition de ce document invalide l'édition précédente.

Edition de novembre 2020; la dernière édition est toujours disponible sur le site Internet www.pci-france.fr

Für Bau Profis - Pour les professionnels de la construction

Master Builders Solutions France S.A.S.

a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez votre Chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.